

# サナモールド SN-36

## 水性コンクリート型枠剥離剤（10倍希釈）

・ステンレス型枠・アルミ型枠・樹脂コート型枠・化粧合板型枠

**SUNAMOLD**<sup>®</sup>  
サナモールド

### 特長

- サナモールド SN-36 は鉱物油を全く使用していません。
- 型枠によくなじみ、油膜が残らず、油やけもなく気泡の発生も殆どなく、サラッとした乾燥皮膜を形成します。
- 冷温수에簡単に溶けます。
- 型枠モルタル、吸付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- 引火性が無いため安全にご使用いただけます。

### 使用方法

- ・サナモールド SN-36 を必要量取り出し、原液 1 : 水 9 の割合（10倍）で希釈してご使用下さい。
- ・希釈液をスプレー、ローラー、ハケ等で塗布して下さい。

### 使用上の注意

- ・他の剥離剤との混合は、絶対にしないでください。
- ・型枠に油膜が残っている場合は必ず工業用石ケン、又はノロクリアで除去してください。
- ・夏期は腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用ください。
- ・水性ですから塗布後（1時間程度）は雨水にあたらないようにしてください。
- ・従来の剥離剤を使用した型枠は、シンナー等で拭きとってからサナモールド SN-36 を塗布してください。
- ・希釈液は凍結する可能性がありますので、保管に注意してください。

### 塗布面積

- ・希釈液ℓ当り 15~20㎡
- ・17ℓ/缶（10倍希釈）2,500~3,400㎡



・17ℓ/ハイブリッド缶



**相模株式会社**

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)