

ラスト・C

コンクリート表面のサビ除去剤（3倍希釈）

・コンクリート面に付着した型枠の錆除去・コンクリート面に流れた錆除去

特長

- ラスト・Cはコンクリート面に付着した赤錆などを簡単な作業で除去できる製品です。
- コンクリート面についた鉄錆は従来、サンダー、サンドペーパー等を使い手作業にてこすり取る方法しかなく、コンクリート内に浸透したサビは除去できないままでした。ラスト・Cは内部のサビを表面に浮き出して除去できます。
- コンクリート面をいためないで除去できます。



・15ℓ / 缶

使用方法

- ・ラスト・C 1：水1～2をポリバケツにて希釈する。
- ・サビの出ているコンクリート面にまず最初に水を流し充分湿ったら上部より希釈した液をスポンジ、ウエス等で塗布し3～5分後表面が乾く前にスポンジ等でこすりながら水洗いしてください。
- ・1度でサビが除去できない時は、この作業をくり返してください。
- ・希釈液が飛散した面は必ず水洗いをしてください。

使用上の注意

- ・強酸は使用しておりませんが、無機酸ですので作業には保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、万一身体（特に眼）に液がついた場合よく水で洗い落してください。
- ・コンクリート面の汚れ、油類はあらかじめ工業用石ケンで除去してください。

塗布面積

- ・希釈液 1ℓ 当たり 10㎡



相模株式会社

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬1番13号 0463-23-1971(代)