

# サナモールド R-200T

## 水溶性コンクリート型枠剥離剤 (5~10 倍希釈)

・合板型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠 (二次製品遠心応用)

**SUNAMOLD**<sup>®</sup>  
サナモールド



・190ℓ / ドラム缶



・15ℓ / 缶

### 特長

- サナモールド R-200T は、水溶性の剥離剤で精製された特殊界面活性剤を最も効果的に配合した製品です。
- 水を加えると速やかに分散して乳白色になり、長期間放置しても分離はしません。
- 油性タイプに比べてコンクリート面のピンホールは少なく美しい表面が得られ、モルタル、吹付タイル等の仕上剤の付着に対して全く支障がありません。
- 型枠に塗布された乳化液は比較的速く水分が蒸発し、半乾性の塗膜を形成して剥離に効果を発揮します。
- 油性タイプの剥離剤と比べると非常に経済性に優れています。

### 使用方法

- ・5 倍液 (原液 1 : 水 4) 10 倍液 (原液 1 : 水 9) の割合で必要量取出して水を加え良く攪拌して使用してください。
- ・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布してください。

### 使用上の注意

- ・原液のままご使用にならないでください。
- ・希釈液は夏期に腐敗することがあります。冷暗所に保管し、早めにご使用ください。
- ・希釈液は凍結する可能性がありますので、保管に注意してください。
- ・危険物第四類第三石油類
- ・火気に近づけないでください。

### 塗布面積

型 枠 種 類	希釈液 ℓ 当り / m <sup>2</sup>
合 板 型 枠	15~20 m <sup>2</sup>
化 粧 合 板 型 枠	20~25 m <sup>2</sup>
二次製品 (鋼製枠)	20~25 m <sup>2</sup>



**相模株式会社**

〒254-0021 神奈川県平塚市長瀬 1 番 13 号 0463-23-1971(代)