Products

サナモールド No-2 濃縮

油性希釈タイプコンクリート型枠剥離剤
(2 ～ 3 倍希釈推奨) 希釈液 : 灯油又は軽油

・合成型枠・化粧合板型枠・鋼製型枠等

SUNAMOLD®
サナモールド

・190ℓ / ドラム缶

・15ℓ / 缶

特 長

●サナモールド No-2 濃縮は、弊社汎用品サナモールド No-2 を濃縮し灯油、軽油で希釈してから使用するので通常の油性製品よりも経済的な剥離剤となります。

●生コンのアルカリ分との化学反応し、型枠とコンクリート面に金属石ケンの皮膜で剥離させるため、コンクリート面に油膜が残らず、仕上剤の付着に対し支障がありません。

●自由に粘度調整が出来、且つ型枠にノロが付着しないので、作業効率が向上します。

使用方法

・2 倍液（原液 1 : 灯油、軽油 1) ～ 3 倍液（原液 1 : 灯油、軽油 2) の割合で必要量を取り出して灯油又は軽油を加え良く攪拌してください。
2 ～ 3 倍希釈を推奨していますが、各ユーザー様の判断で希釈倍率の変更も可能です。
変更する場合は必ずテスト施工を行ってからご判断ください。

・スプレー、ローラー、ハケ等で塗布してください。

使用上の注意

・水が入らないように充分注意してください。
・火気に近づけないでください。
・危険物第四類第四石油類

塗布面積

型　枠　種　類	希釈液 ℓ 当り / ㎡
合　板　型　枠	15～20 ㎡
化 粧 合 板 型 枠	20～25 ㎡
鋼　製　型　枠	20～25 ㎡

相模株式会社
〒254-0021 神奈川県平塚市長瀞 1 番 13 号　　0463-23-1971(代)